République Démocratique du Congo

Ministère des Mines

Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière

« C.T.C.P.M. »

Nom du projet	Opérateur minier
Fungurume	TENKE FUNGURUME MINING

Details

Réserves prouvées

MINERAIS	TONNAGE	TENEUR EN METAL	EXTRACTIBLE
Cuivre	3,964,300	3.12 %	0
Cobalt	3,964,300	0.5 %	0

Réserves probables

MINERAIS	TONNAGE	TENEUR EN METAL	EXTRACTIBLE

Cuivre	15,784,900	4.51 %	0
Cobalt	15,784,900	0.49 %	0
Cobalt	15,784,900	0.49 %	0

Ressources indiquées

MINERAIS	TONNAGE	TENEUR EN METAL	EXTRACTIBLE
Cuivre	85,225,900	2.7 %	0
Cobalt	85,225,900	0.34 %	0

Ressources inférées

MINERAIS	TONNAGE	TENEUR EN METAL	EXTRACTIBLE
Cuivre	82,019,300	2.17 %	0
Cobalt	82,019,300	0.32 %	0

Ressources mesurées

MINERAIS	TONNAGE	TENEUR EN METAL	EXTRACTIBLE
Cuivre	54,525,400	3.9 %	0

Cobalt	54,525,400	0.36 %	0